

GIANCARLO TESTA & C. SAS

WGT

colorificio

VERNICI INDUSTRIALI SPECIALI

20022 CASTANO PRIMO (MI) - VIA MALPAGA, 4 - TEL. 0331.881.354

FAX 0331.878413

www.colorificiotesta.com - e-mail:info@colorificiotesta.com

REA. 1198987 CODICE FISCALE e PARTITA I VA 07990100153

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO : W.G.T. VERNICE IDROSOLUBILE PER VETRI

Smalto all'acqua bicomponente idoneo alla verniciatura del vetro , dotato di ottima adesione e resistenza ai detergenti compreso alcool.

CATALISI : 15% con CT 7562

AGGRAPPANTE : al 3%

DILUIZIONE : ove necessario dal 5 al 10% con acqua.

POT LIFE : 1,5 ore a 20° C.

PESO SPECIFICO :

ESSICAZIONE : Il prodotto indurisce anche a temperatura ambiente, però per ottenere i migliori risultati si consiglia un indurimento a forno per 3 quarti d' ora ad una temperatura di 140° C. , previo appassimento a 40-50° per 15 minuti.

APPLICAZIONE : a spruzzo

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO : Pulire e sgrassare bene il supporto eliminando ogni traccia di impurità, far asciugare bene.

STABILITA' E STOCCAGGIO : Il prodotto deve essere stoccato nei suoi contenitori originali al riparo dal gelo e ad una temperatura minima di + 10°C. e max di +35° C.
Il prodotto tenuto nelle condizioni su descritte ha una stabilità di 6 mesi.

IMPORTANTE : Ogni indicazione riguardante la lavorazione e l'uso dei ns. prodotti viene fornita in base alle nostre migliori conoscenze ed informazioni. Data la molteplicità dei casi applicativi non ci si può assumere garanzia per ogni singolo caso, ed è pertanto responsabilità dell'utilizzatore finale verificare la rispondenza del prodotto alle proprie necessità.