



colorificio
GIANCARLO TESTA

COLORIFICIO GIANCARLO TESTA & C. SAS
VERNICI INDUSTRIALI SPECIALI

Via Malpaga 4

20022 Castano Primo (MI) - IT

Tel +39.0331.881.354

Fax +39.0331.878.413

colorificiotesta@malpensapec.it

info@colorificiotesta.com

www.colorificiotesta.com

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO : AV3/2A ANTIRUGGINE GRIGIA AL FOSFATO DI ZINCO

E' un'antiruggine dotata di alta copertura e buon potere anticorrosivo, specifico per i manufatti in ferro e carpenteria metallica.

Prodotto formulato con resine gliceroftaliche, pigmenti inorganici stabili alla luce, inibitori di corrosione, cariche lamellari, ed utilizzabile sia in esterni sia in interni. Di facile applicazione.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Ferro nuovo: spazzolare, pulire fino a rimuovere ogni traccia di calamina. Sgrassare con diluente nitro ed asciugare bene.

Ferro già verniciato : sabbiare, spazzolare, carteggiare fino a rimuovere completamente ogni traccia di ruggine ed eventuali strati sfoglianti di smalti vecchi. Pulire e sgrassare con diluente nitro ed asciugare bene.

APPLICAZIONE

A pennello, a rullo, a spruzzo. In genere una sola mano è sufficiente.

L'eventuale seconda mano va applicata dopo almeno 24 ore.

Per il completamento del ciclo di verniciatura, sovrapplicare con almeno

2 mani di finitura. Applicare con temperature comprese fra i +5°C. e i +30°C.

Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o comunque in ambienti con elevata umidità relativa.

Rimescolare bene e lentamente prima dell'uso. In interni areare il locale durante l'applicazione.

CARATTERISTICHE FISICHE

LEGANTE : Resine alchiliche-fenoliche modificate

COLORE : Grigio, rosso ossido

DILUIZIONE : 5-10% con acquaragia se applicato a pennello o rullo

15-20% con diluente nitro se applicato a spruzzo.

RIVERNICIABILITA' : il prodotto è sovraverniciabile con smalti alla nitro e sintetici rapidi .

VISCOSITA' TAZZA FORD 8 : 30"



colorificio
GIANCARLO TESTA

COLORIFICIO GIANCARLO TESTA & C. SAS
VERNICI INDUSTRIALI SPECIALI

Via Malpaga 4

20022 Castano Primo (MI) - IT

Tel +39.0331.881.354

Fax +39.0331.878.413

colorificiotesta@malpensapec.it

info@colorificiotesta.com

www.colorificiotesta.com

PESO SPECIFICO : 1,4- 1,6

ESSICAZIONE : al tatto 15 minuti

In profondità 18-24 ore.

STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere stoccato nei suoi contenitori originali, al riparo dal gelo e ad una temperatura minima di +5°C. e massima di +35°C. Il prodotto su descritto tenuto a queste condizioni ha una stabilità di 12 mesi.

IMPORTANTE

Ogni indicazione riguardante la lavorazione e l'uso dei nostri prodotti viene fornita in base alle nostre migliori conoscenze ed informazioni. Data la molteplicità dei casi applicativi, non ci si può assumere garanzie per ogni singolo caso, ed è pertanto responsabilità dell'utilizzatore finale verificare la rispondenza del prodotto alle proprie necessità.