



colorificio
GIANCARLO TESTA

COLORIFICIO GIANCARLO TESTA & C. SAS **VERNICI INDUSTRIALI SPECIALI**

Via Malpaga 4
20022 Castano Primo (MI) - IT
Tel +39.0331.881.354
Fax +39.0331.878.413
colorificiotesta@malpensapec.it
info@colorificiotesta.com
www.colorificiotesta.com

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO : NITRO ARGENTO RUOTE

Vernice con piccole particelle di alluminio che combinandosi con altri pigmenti dona al colore un aspetto metallico brillante.

Essendo alla nitro ha caratteristiche di velocità di essiccazione e resistenza del film, la soluzione a cicli di verniciatura estremamente veloci su strutture industriali, carpenteria metallica, manufatti in ferro. Adatto per applicazioni su ruote metalliche.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Ferro nuovo : pulire e sgrassare con diluente nitro fino a rimuovere ogni traccia di calamina. Usare l'Antiruggine AV3 come mano di fondo antiruggine.

Ferro già verniciato o parzialmente degradato: spazzolare, carteggiare, sabbiare rimuovendo ogni traccia di ruggine ed eventuali strati sfoglianti si smalti vecchi.

Pulire e sgrassare con diluente nitro ed usare l'antiruggine come mano di fondo.

Supporti zincati ed in leghe leggere: pulire e sgrassare con diluente nitro. Applicare una mano di fondo epossidico lasciando trascorrere almeno 24 ore prima di sovra verniciare. In caso di supporti molto arrugginiti, è consigliabile sabbiare a ferro nuovo o ripulire il più possibile. Il supporto deve essere perfettamente asciutto ed esente da residui friabili ed oleosi.

CARATTERISTICHE FISICHE

Viscosità tazza Ford 4 : 180"
Brillantezza 85 gloss
Peso Specifico 1,05 circa

APPLICAZIONE

A spruzzo. Applicare con temperature comprese tra +5°C. e +30°C.

Non applicare su superfici assolate o gelide ed in ambienti con elevata umidità relativa.

Rimescolare bene prima dell'uso. In interni aerare i locali durante l'applicazione.



colorificio
GIANCARLO TESTA

COLORIFICIO GIANCARLO TESTA & C. SAS **VERNICI INDUSTRIALI SPECIALI**

Via Malpaga 4
20022 Castano Primo (MI) - IT
Tel +39.0331.881.354
Fax +39.0331.878.413
colorificiotesta@malpensapec.it
info@colorificiotesta.com
www.colorificiotesta.com

PREPARAZIONE PRODOTTO

DILUIZIONE : 40-50% con diluente nitro. Questo dato è molto indicativo poiché l'applicazione è influenzata da diversi fattori, perciò la diluizione va sempre personalizzata in dipendenza del lavoro da svolgere.

ESSICAZIONE : fuori polvere 5 minuti
supporto maneggiabile dopo 30-40 minuti
secco in profondità dopo 7-8 ore.

APPARECCHIATURE DI APPLICAZIONE : apparecchiature convenzionali di spruzzo, pistola a tazza, airless, airmix, misto aria, sottopressione.

STABILITA' A MAGAZZINO : 1 anno nei contenitori originali e sigillati
a +5°C. / + 35°C.

STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere stoccato nei suoi contenitori originali, al riparo dal gelo e ad una temperatura minima di + 5°C e max di 30°C.

Il prodotto tenuto nelle condizioni su descritte ha una stabilità di 12 mesi.

IMPORTANTE

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a ns. conoscenza, esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.