



colorificio
GIANCARLO TESTA

COLORIFICIO GIANCARLO TESTA & C. SAS

VERNICI INDUSTRIALI SPECIALI

Via Malpaga 4

20022 Castano Primo (MI) - IT

Tel +39.0331.881.354

Fax +39.0331.878.413

colorificiotesta@malpensapec.it

info@colorificiotesta.com

www.colorificiotesta.com

S C H E D A T E C N I C A

Prodotto : SOFT FEEL TOUCH

Ciclo: Primer FPT+ SOFT TOUCH

Si tratta di uno smalto poliuretanico bicomponente opaco che forma un film antigraffio di aspetto morbido e vellutato al tatto.

Questo prodotto estremamente versatile è usato nel campo dell'auto per i particolari interni, nell'arredamento, nel campo degli articoli sportivi, nelle apparecchiature mediche, nell'oggettistica in genere.

Il film è particolarmente elastico e morbido al tatto, ha notevole resistenza all'abrasione ed è di facile applicazione.

Può essere applicato su ABS-PC-PA-PP-PPO.

Preparazione del supporto

Spazzolare, carteggiare, spolverare rimuovendo ogni traccia di sporco e residui oleosi ..

Pulire e sgrassare con diluente nitro ed asciugare bene. Il supporto deve essere ben asciutto .

Su supporto ben sgrassato è possibile la verniciatura diretta.

Preparazione del prodotto

CATALISI : Catalizzare al 20% in peso con S 40

DILUIZIONE : Diluire al 40% in peso con DP

Si applica a spruzzo mediante aerografo o pompa misto aria.

Sovrapplicazione

Il prodotto non può essere sovrapplicato

Applicazione a temperatura ambiente

- Applicazione di FPT nel colore richiesto
- Aggiungere S 40 AL 10% in peso
- Aggiungere DP al 40% in peso
- Attendere 2-12 ore a circa 25°C.



colorificio
GIANCARLO TESTA

COLORIFICIO GIANCARLO TESTA & C. SAS
VERNICI INDUSTRIALI SPECIALI

Via Malpaga 4

20022 Castano Primo (MI) - IT

Tel +39.0331.881.354

Fax +39.0331.878.413

colorificiotesta@malpensapec.it

info@colorificiotesta.com

www.colorificiotesta.com

Applicare il SOFT

-Aggiungere S 40 al 20%

-Aggiungere DP al 40% in peso

Applicazione a forno 60-80°C.

-Applicazione di FPT nel colore richiesto

-Aggiungere S 40 al 10%

-Aggiungere DP al 40%

- Dopo 30 minuti circa a 60-80°C. applicare il SOFT

Applicare il SOFT

-Aggiungere S 40 AL 20%

-Aggiungere DP al 40%

Consigli applicativi

L'applicazione deve essere bagnata omogenea evitando spessori eccessivi

L'effetto deve essere ottenuto in un'unica mano incrociata.

Stoccaggio

Il prodotto deve essere stoccato nei suoi contenitori originali, al riparo dal gelo e ad una temperatura minima di +5°C. e max di +35°C. Il prodotto tenuto nelle condizioni su descritte ha una stabilità di 12 mesi.

IMPORTANTE

Ogni indicazione riguardante la lavorazione e l'uso dei nostri prodotti viene fornita in base alle nostre migliori conoscenze ed informazioni. Data la molteplicità dei casi applicativi, non ci si può assumere garanzie per ogni singolo caso, ed è pertanto responsabilità dell'utilizzatore finale verificare la rispondenza del prodotto alle proprie necessità.