



colorificio  
GIANCARLO TESTA

**COLORIFICIO GIANCARLO TESTA & C. SAS**  
**VERNICI INDUSTRIALI SPECIALI**

Via Malpaga 4

20022 Castano Primo (MI) - IT

Tel +39.0331.881.354

Fax +39.0331.878.413

[colorificiotesta@malpensapec.it](mailto:colorificiotesta@malpensapec.it)

[info@colorificiotesta.com](mailto:info@colorificiotesta.com)

[www.colorificiotesta.com](http://www.colorificiotesta.com)

## SCHEDA TECNICA

**Prodotto :** KROMO- Vernice cromata

**Ciclo:** Smalto lucido nero+KROMO+ Trasparente idro WATERGLASS

Si tratta di una vernice metallizzata ad effetto cromato monocomponente a base solvente. Questo prodotto è usato nel campo dell'oggettistica, casalinghi, complementi d'arredo, nel campo degli articoli sportivi , etc.

### Preparazione del supporto

Spazzolare, carteggiare, spolverare rimuovendo ogni traccia di sporco e residui oleosi .. Pulire e sgrassare con diluente nitro ed asciugare bene. Il supporto deve essere ben asciutto .

### Preparazione del prodotto

Il prodotto è monocomponente e non richiede catalisi né diluizione. Si applica a spruzzo mediante aerografo o pompa misto aria.

### Essiccazione

Fuori polvere : 10 minuti

Secco al tatto : 30 minuti

Essiccazione a forno : 20 minuti a 60-80°C.

### Dati tecnici

Ugello consigliato : 1,5- 1,8 mm.

Pressione : 2,5 atm.

Resa teorica : 3m<sup>2</sup>/kg.

Il prodotto non è adatto all'esterno.



colorificio  
GIANCARLO TESTA

## **COLORIFICIO GIANCARLO TESTA & C. SAS**

### **VERNICI INDUSTRIALI SPECIALI**

Via Malpaga 4

20022 Castano Primo (MI) - IT

Tel +39.0331.881.354

Fax +39.0331.878.413

[colorificiotesta@malpensapec.it](mailto:colorificiotesta@malpensapec.it)

[info@colorificiotesta.com](mailto:info@colorificiotesta.com)

[www.colorificiotesta.com](http://www.colorificiotesta.com)

## **Applicazione a temperatura ambiente**

- Applicazione dello smalto nero catalizzato con CT N 75 al 50% in peso e diluito con DP al 20-30% in peso.
- Attendere 24-48 ore a circa 25°C.
- Applicare il KROMO
- Dopo 12-24 ore a 25°C. applicare il Trasparente idro WATERGLASS
- Aggiungere CT 8013 al 20% e diluire se necessario al 5% con acqua di rete

## **Applicazione a forno 60-80°C.**

- Applicazione dello Smalto nero catalizzato con CT N 75 AL 50% e diluito al 20-30% con DP al 20-30%.
- Dopo 60-90 minuti circa a 60-80°C. applicare il KROMO
- Dopo 40-60 minuti a 60-80°C. applicare il Trasparente idro WATERGLASS
- dopo essere stato catalizzato con CT 8013 al 20% e diluito al 5% con acqua di rete.

## **Consigli applicativi**

Per ottenere il massimo della performance di aspetto ed adesione dell'effetto KROMO è necessario seguire le seguenti indicazioni :

- applicare ed essiccare in ambienti non freddi
- evitare spessori eccessivi e applicare uno spessore costante
- applicare a pressione bassa
- applicare come un normale metallizzato, per giudicare l'effetto attendere l'evaporazione completa del solvente.

## **Stoccaggio**

Il prodotto deve essere stoccato nei suoi contenitori originali, al riparo dal gelo e ad una temperatura minima di +5°C. e max di +35°C. Il prodotto tenuto nelle condizioni su descritte ha una stabilità di 12 mesi.

## **IMPORTANTE**

Ogni indicazione riguardante la lavorazione e l'uso dei nostri prodotti viene fornita in base alle nostre migliori conoscenze ed informazioni. Data la molteplicità dei casi applicativi, non ci si può assumere garanzie per ogni singolo caso, ed è pertanto responsabilità dell'utilizzatore finale verificare la rispondenza del prodotto alle proprie necessità.