

GIANCARLO TESTA & C. SAS

colorificio

VERNICI INDUSTRIALI SPECIALI

20022 CASTANO PRIMO (MI) - VIA MALPAGA, 4 - TEL. 0331.881.354

FAX 0331.878413

www.colorificiotesta.com - e-mail: info@colorificiotesta.com

REA. 1198987 CODICE FISCALE e PARTITA I VA 07990100153

M 51-Met 1

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO : SMALTO ACRILICO METALLIZZATO

Vernice acrilica metallizzata catalizzata al 40% essiccante all'aria o a forno.

Acrilico additivato di particelle di alluminio che combinandosi con altri pigmenti dona un aspetto metallico al colore.

E' dotato di eccezionali caratteristiche meccaniche e particolarmente indicato per la verniciatura di auto, camion, containers, macchinari agricoli, macchine utensili e materiali plastici.

Il prodotto è particolarmente indicato per esterni poiché resistente all'abrasione, agli agenti chimici ed atmosferici.

Data la notevole durezza superficiale, il film mantiene nel tempo elevate caratteristiche di specularità e pienezza di colore.

E' ad uso professionale e richiede particolari attenzioni e cura durante l'esecuzione del ciclo applicativo.

CARATTERISTICHE FISICHE :

PESO SPECIFICO : 1,055-1,230

VISCOSITA' TAZZA FORD O 4 : 20-30 SEC.

CATALISI IN PESO : 100 PARTI DI VERNICE E 40 PARTI DI CATALIZZATORE

DILUIZIONE : DILUIRE AL 50-60% CON DILUENTE POLIURETANICO

POT LIFE : 8 ORE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO :

Il supporto deve essere perfettamente pulito ed asciutto, esente da residui friabili ed oleosi, da formazioni vegetali e comunque privo di ogni sostanza inquinante. E' quindi bene lavare il supporto con diluente nitro ed asciugarlo perfettamente.

Come fondo deve essere usato un primer epossidico o poliuretano che potrà essere sopravverniciato entro 18 ore. Se il primer è già stato applicato da diversi giorni, è necessario carteggiare il pezzo per avere una buona adesione.

Nei cicli applicativi delle vernici acriliche è necessario rispettare fedelmente gli intervalli ed i tempi di applicazione suggeriti. Per una perfetta finitura applicare sempre 2 mani di prodotto. Evitare ogni contatto con acqua, anche sottoforma di umidità durante la fase di applicazione e di miscelazione dei due componenti.

Applicare con temperature comprese fra + 10°C. e + 28°C. Non applicare su superfici assolate, calde, umide o gelide ed in presenza di forte vento.

GIANCARLO TESTA & C. SAS

colorificio

VERNICI INDUSTRIALI SPECIALI

20022 CASTANO PRIMO (MI) - VIA MALPAGA, 4 - TEL. 0331.881.354

FAX 0331.878413

www.colorificiotesta.com - e-mail: info@colorificiotesta.com

REA. 1198987 CODICE FISCALE e PARTITA I VA 07990100153

M 51- Met 2

MODALITA' DI APPLICAZIONE : Aerografo o airless

SPESSORE RACCOMANDATO : 60 micron asciutti

RESA : 8 m² /KG.

STABILITA' E STOCCAGGIO : il prodotto deve essere stoccato nei suoi contenitori originali al riparo dal gelo e ad una temperatura minima di + 10°C. e max di + 35°C. Il prodotto tenuto nelle condizioni su descritte ha una stabilità di 12 mesi.

IMPORTANTE : Ogni indicazione riguardante la lavorazione e l'uso dei nostri prodotti viene fornita in base alle nostre migliori conoscenze ed informazioni. Data la molteplicità dei casi applicativi non ci si può assumere garanzia per ogni singolo caso, è pertanto responsabilità dell'utilizzatore finale verificare la rispondenza del prodotto alle proprie necessità.