



colorificio  
GIANCARLO TESTA

## **COLORIFICIO GIANCARLO TESTA & C. SAS** **VERNICI INDUSTRIALI SPECIALI**

Via Malpaga 4  
20022 Castano Primo (MI) - IT  
Tel +39.0331.881.354  
Fax +39.0331.878.413  
[colorificiotesta@malpensapec.it](mailto:colorificiotesta@malpensapec.it)  
[info@colorificiotesta.com](mailto:info@colorificiotesta.com)  
[www.colorificiotesta.com](http://www.colorificiotesta.com)

### **S C H E D A   T E C N I C A**

#### **PRODOTTO : CL SMALTO AL CLOROCAUCCIU' ( Tinte diverse)** **Smalto finitura monocomponente protettiva** **per piscine**

Prodotto speciale a base di resine clorocaucciu' di alta copertura ed elasticità. Il clorocaucciu' per l'ottima stabilità all'atmosfera salina e a quella industriale è un ottimo legante per vernici adatte alla protezione delle piscine e delle strutture navali ed industriali. I prodotti al clorocaucciu' sono versatili, di rapida essiccazione e facili da applicare in quanto monocomponenti e di ottima adesione.

La vernice forma una pellicola impermeabile all'acqua e resistente allo sporco. Per quanto riguarda l'aspetto non si creano problemi nei ritocchi e nella manutenzione anche a distanza di tempo.

#### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Eventuali parti friabili o cadenti e vernici preesistenti non ben ancorate vanno rimosse tramite spazzolatura e/o sabbiatura. Lo stesso trattamento è valido per i supporti nuovi e per superfici ove sono state apportate adeguate stuccature o rifacimenti. In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato (4-6 settimane), esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

#### **APPLICAZIONE**

A pennello, a rullo mohair, o spruzzo .

Far trascorrere 24 ore tra una mano e l'altra. Non applicare su pareti assolate o gelide, in presenza di forte vento o imminenza di pioggia.

Rimescolare bene e lentamente prima dell'uso e della diluizione.

#### **DILUIZIONE**

Diluire nella misura del 20% in peso con diluente sintetico.



## **COLORIFICIO GIANCARLO TESTA & C. SAS** **VERNICI INDUSTRIALI SPECIALI**

Via Malpaga 4  
20022 Castano Primo (MI) - IT  
Tel +39.0331.881.354  
Fax +39.0331.878.413  
[colorificiotesta@malpensapec.it](mailto:colorificiotesta@malpensapec.it)  
[info@colorificiotesta.com](mailto:info@colorificiotesta.com)  
[www.colorificiotesta.com](http://www.colorificiotesta.com)

### **ESSICAZIONE :**

Fuoripolvere : 30 minuti  
Al tatto : 60 minuti circa  
In profondità : 24 ore

### **CARATTERISTICHE FISICHE :**

PESO SPECIFICO : 1,2  
VISCOSITA' TAZZA FORD 4 : 30"  
RESIDUO SECCO : 68,8 %  
RESA TEORICA : 8-9 mq/ kg.  
STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere stoccato nei suoi contenitori originali, al riparo dal gelo e ad una temperatura minima di +5°C. e max di +35°C. Il prodotto tenuto nelle condizioni su descritte ha una stabilità di 12 mesi.

### **MANUTENZIONE :**

Per effetto del cloro presente nell'acqua, lo smalto dopo 1 anno inizia leggermente a perdere la tonalità di tinta originale, quindi si consiglia dopo il secondo anno di procedere alla manutenzione della piscina con lo stesso smalto.

**IMPORTANTE :** Ogni indicazione riguardante la lavorazione e l'uso dei nostri prodotti viene fornita in base alle nostre migliori conoscenze ed informazioni. Data la molteplicità dei casi applicativi, non ci si può assumere garanzie per ogni singolo caso, ed è pertanto responsabilità dell'utilizzatore finale verificare la rispondenza del prodotto alle proprie necessità.